

# ENTRETIEN pour Métallisant

## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'ENTRETIEN BLANCHON est le complément rationnel de la MÉTALLISATION DES PARQUETS VITRIFIÉS. Utilisable facilement (même sans matériel spécifique), il nettoie, ravive, et protège les vitrificateurs parquets soumis à de fortes sollicitations (ainsi que les surfaces des parquets vernis en usine).
- L'ENTRETIEN est un détergent puissant, couplé avec une émulsion de cire de polyéthylène. Cette combinaison permet de nettoyer les sols et d'obtenir une belle finition en une seule opération (sur parquets vitrifiés, sols plastiques et sols durs : marbres, carrelages, comblanchiens...).
- L'ENTRETIEN est un liquide blanc, discrètement parfumé.

## SUPPORTS

### PARQUETS

- L'ENTRETIEN ne s'emploie que sur parquets vitrifiés métallisés.

### SOLS PLASTIQUES

- Les meilleurs résultats seront obtenus sur une métallisation préalable.

### SOLS DURS

- Utilisation directe en balayage humide. Optimisation par polissage monobrosse.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'ENTRETIEN est un produit concentré à haut pouvoir actif et s'emploie fortement dilué : 1 à 2 verres de produit dans 10 litres d'eau. Il est inutile de dépasser cette préconisation.

### SUR PARQUETS

- Balayage humide\* : appliquer le produit avec un balai-éponge, balai à franges (Faubert), une serpillière ou une gaze humide, montée sur un balai trapèze. Cette dernière méthode permet un rendement très élevé.
- Facultatif : polir avec une monobrosse équipée d'un disque beige ou blanc.

*\*Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser donc que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.*

### SUR SOLS PLASTIQUES OU SOLS DURS

- Appliquer le produit dilué avec un balai applicateur ou une serpillière, sans rincer.
- Polir le produit sec ou encore humide avec une monobrosse équipée d'un disque beige ou blanc pour obtenir un beau brillant. La protection est réellement effective après 4 à 5 applications.

### NETTOYAGE DES USTENSILES

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Lisabril



Odeur  
agréable



Nettoyant  
neutre



Parquets,  
sols plastiques

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a white, stylized, cursive font on a dark blue rectangular background.

## ENTRETIEN POUR MÉTALLISANT

### DOSAGE

- 1 à 2 verres (50 à 100 ml) pour 10L d'eau.

### CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Bien reboucher après utilisation.

### ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- L'ENTRETIEN s'entretient et est rénovable par lui-même.
- ENTRETIEN COURANT : aspirateur, balai, chiffon de laine. De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruiselant.
- De temps à autre, appliquer une légère couche de RÉNOVATEUR BLANCHON pour rendre la surface impeccable.

*N.B. : la méthode spray peut se réaliser avec l'ENTRETIEN dilué à 50% avec de l'eau, et une monobrosse munie d'un disque rouge.*

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>DESTINATION</b>	ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS MÉTALLISÉS
<b>TYPE DE RÉSINES</b>	Acryliques
<b>TYPE DE CIRES</b>	Polyéthylène
<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I, classe 7b2
<b>DENSITÉ</b>	0,99 à 1 (à 20°C, selon NFT 30020)
<b>FLUIDITÉ</b>	30 secondes (CA 2,5 à 20°C)
<b>INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES</b>	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
<b>pH PUR</b>	8 - 9
<b>PARFUM</b>	Note florale
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER</b>	Sans objet
<b>RÉSISTANCE AUX CHOCS</b>	Sans objet
<b>RÉSISTANCE À LA RAYURE</b>	Sans objet
<b>RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS</b>	Sans objet

*Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 21.08.2006, validée par le Service Technique le 17.12.2002 et la Direction Commerciale le 09.12.2002.*

*Conçu, mis au point et fabriqué en France.*

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.*

*Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.*

*Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.*

BLANCHON S.A. - Société anonyme  
à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z  
CCP 196.03 F LYON

E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00  
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines  
Tél : (0033) 472 89 06 09  
Fax : (0033) 472 89 06 02