

MÉTAMAT®

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Formulation nouvelle spécialement mise au point pour la protection des parquets vitrifiés mats, le MÉTAMAT® BLANCHON leur conserve longtemps un aspect "comme neuf", prolonge leur durée de vie et rénove les parquets vitrifiés d'aspect terne.
- Sur les parquets soumis à usage intense, il constitue l'élément essentiel d'une MÉTALLISATION MATE, qui facilite et rationalise l'entretien.
- Le MÉTAMAT® est idéal pour "matifier" des parquets vitrifiés ou des sols plastiques à l'aspect trop brillant.
- Non glissant (sans silicones).
- Non jaunissant, le MÉTAMAT® est compatible avec tous les vitrificateurs parquets et la plupart des sols modernes. Il est recommandé pour tous parquets vitrifiés, sols stratifiés ou mélaminés, lièges vitrifiés et sols plastiques (voir* § PRÉPARATION DES SUPPORTS).
- Conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".
- Liquide blanc, devenant parfaitement transparent après séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

*Le MÉTAMAT® s'applique sur tous vitrificateurs parquets exempts de silicones. Sur parquets pré-vernis, après une préparation adéquate, effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface. Ne pas utiliser sur carrelages, pierres ou autres sols durs.

- Avant toute application, la vitrification doit avoir séché et durci 10 jours minimum.
- Il est impératif de procéder à un nettoyage humide⁽¹⁾ préalable (solution de NETTOYANT SURACTIVÉ BLANCHON à 0,5L dans 10L d'eau, puis rinçage avec un linge humide⁽¹⁾, afin d'obtenir un support propre.
- Le MÉTAMAT® s'applique sur une surface sèche, propre et non grasse.
- IMPORTANT : sur les parquets pré-vernis dont le bois peut être très hygroscopique (hêtre, ...), réaliser un essai préalable.

⁽¹⁾Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le MÉTAMAT® s'applique pur, en 1 ou 2 couches au balai-éponge, étendeur micro-fibres, balai à franges (Faubert) ou serpillière (dans tous les cas, matériel non ruisselant et soigneusement essoré).
- Respecter un délai de 45 mn entre chaque couche, afin de permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Immédiatement après usage, avec de l'eau, éventuellement additionnée d'un peu de NETTOYANT SURACTIVÉ pour un nettoyage total du matériel. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 15 minutes.
- Séchage "recouvrable" : 45 minutes dans des conditions normales.
- Remise en circulation : 1 heure.

RENDEMENT

- 40 à 60 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Bien reboucher après utilisation.

MÉTALLISANT MAT

●
**Protège et rénove
l'aspect MAT
des parquets vitrifiés
et sols plastiques**

●
Ne glisse pas

●
**Formule spécifique
pour l'entretien
de tous les parquets
vitrifiés MATS
soumis à fort trafic**

●
**Apporte un aspect
plus mat aux sols
trop brillants**

●
Sans odeur

●
Ne jaunit pas



Blanchon

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Aspirateur, balai, chiffon de laine. Éviter les utilisations trop fréquentes de matériel polissant, afin de ne pas favoriser l'apparition d'un aspect satiné.
- Balayage humide avec le PROTECTEUR BLANCHON (dilution 1 pour 3 à 1 pour 5 avec de l'eau, matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- Proscrire les produits ammoniacés, abrasifs ou siliconés.
- Le MÉTAMAT® est rénovable par lui-même : de temps à autre, appliquer une légère couche (étendeur micro-fibres ou balai-éponge) pour rendre la surface impeccable.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PROTECTION ET RÉNOVATION DES PARQUETS VITRIFIÉS ET SOLS PLASTIQUES D'ASPECT MAT
TYPE DE RÉSINES	Acryliques-Uréthanes aliphatiques, à complexe métallique, en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b
DENSITÉ	1,018 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH	8,5
RECOUVRABILITÉ	45 minutes
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 6H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Le MÉTAMAT® est sensible aux détergents alcalins. Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins pour son entretien mais le PROTECTEUR
HYDROTHERMIE SUPERFICIELLE	Sans objet

Fiche technique diffusée par le Service Documentation le 04.09.2006, validée par le Service Technique le 17.09.2004 et la Direction Commerciale le 27.05.2004.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02