

PRIM'HUILE

SEALER SPÉCIAL POUR LA PRÉPARATION DES BOIS EXOTIQUES, AVANT HUILAGE

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- PRIM'HUILE BLANCHON est un sealer à base de résines synthétiques, particulièrement destiné à la préparation, avant huilage, des bois "difficiles".
- La plupart des bois exotiques (en particulier l'iroko, le merbau, l'ipé, le teck) et certains bois gras européens (tel que l'olivier), présentent un caractère anti-siccatif marqué, qui peut évidemment influencer sur le bon séchage de l'huile, en provoquant retard de séchage, défauts de surface, hétérogénéité de l'aspect.
- PRIM'HUILE isole les fibres des bois difficiles, et agit donc en synergie avec l'huile qui sera appliquée ensuite. Il ne "bloque" pas les pores du bois, et en optimise les qualités : imprégnation, protection contre la poussière et l'humidité, très grande facilité de régénération.
- PRIM'HUILE est recommandé sur les essences réputées "difficiles", et sur les parquets munis de joints "pont de bateau". Il est recouvrable par toute la gamme des HUILES BLANCHON⁽¹⁾.
- Séchage rapide.
- Aspect incolore : PRIM'HUILE est invisible après l'application de l'huile.
- PRIM'HUILE ne s'applique que sur des parquets, planchers en bois, sols en bois de bout, et boiseries situés à l'intérieur, avant huilage (ne convient pas pour utilisations extérieures).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à imprégner sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 80 usagé, 100 ou 120 (cf. ANNEXE*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet). Si des rebouchages sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, la PÂTE À BOIS BLANCHON ou les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON, en poudre ou en tube avant le ponçage de finition (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants). Les exsudations grasses des bois exotiques seront dégraissées à l'acétone.

TRAITEMENT INSECTICIDE

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT'PLUS® MU).

MISE EN TEINTE

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels) ou la TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON. Dans ce cas, appliquer la teinte sur le parquet poncé et dépoussiéré. Après séchage complet, appliquer la couche de PRIM'HUILE. Il conviendra, dans le cas de nuances claires, de prendre en compte le réchauffage de la tonalité du bois, inhérent aux résines, et d'apprécier la teinte globale après l'application de la couche de PRIM'HUILE (si nécessaire, effectuer un test sur un endroit peu visible).
- Important : sur des bois ayant été teintés, le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SANS MÉLANGE : PRIM'HUILE est prêt à l'emploi, et s'utilise pur.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Ne pas appliquer sur un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- L'application se pratique à la brosse, au spalter (pure soies), au rouleau (poils courts), en une couche régulière.
- PRIM'HUILE sèche en 30 mn environ, dans des conditions normales. Si besoin, égrener avec un abrasif très fin. Aspirer soigneusement les poussières.
- Appliquer ensuite l'huile choisie.

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Immédiatement après usage avec le DILUANT SYNTILAC BLANCHON. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

⁽¹⁾PRIM'HUILE peut être employé sous d'autres huiles que les HUILES BLANCHON ; procéder à un essai préalable de recouvrement dans un endroit discret, et pratiquer un test d'adhérence, ou consulter nos Services Techniques.

Sealer spécial
avant huilage

●
Indispensable sur bois
anti-siccatifs

●
Recommandé sur bois
gras et parquets
"pont de bateau"

●
Prévient les retards
de séchage

●
Applicable
en 1 couche

●
Séchage rapide

●
Ne modifie pas
la nuance d'origine
du bois

●
Spécial intérieur

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a white, stylized, cursive font on a dark blue rectangular background.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 5 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 30 minutes environ, dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 8 à 10 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- Au moins 1 an en emballage d'origine fermé.
- Bien reboucher l'emballage après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	SEALER DE PRÉPARATION AVANT HUILAGE, POUR PARQUETS ET PLANCHERS EN BOIS
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques sélectionnées
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 5b/7
DENSITÉ	0,89 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	25 secondes (CA 4 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	30 mn env. selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Sans objet

***ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE**

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive fine (80 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 21.08.2006, validée par le Service Technique le 21.02.2003 et la Direction Commerciale le 21.02.2003.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02